


# BLOCK – HOCHLOCHZIEGEL – 1,4 HLZ

NACH DIN EN 771-1 IN VERBINDUNG MIT DIN 20000-401

ZULASSUNG:



## AUSSCHREIBUNGSTEXT

| Position | Text | Menge | Einheitspreis | Gesamtpreis |
|----------|------|-------|---------------|-------------|
|----------|------|-------|---------------|-------------|

### THERMOPOR® BLOCK HOCHLOCHZIEGEL – 1,4 HLZ

Innenwandziegel - nicht brennbar  
Einschalige Innenwand im UG/EG/OG

|                                           |                                           |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Wärmeleitfähigkeit $\lambda_b$ :          | 0,57                                      |
| Rohdichteklasse:                          | 1,4                                       |
| Druckfestigkeitsklasse:                   | 16 / (20 auf Anfrage)                     |
| Charakteristische Druckfestigkeit $f_k$ : | 5,9 / (6,7 auf Anfrage) MN/m <sup>2</sup> |
| Feuerwiderstandsklasse:                   | REI 90 (F 90-A)                           |
| Zulassung:                                |                                           |

Zulässig in Erdbebenzone 0 | 1 | 2 | 3

|            |         |         |
|------------|---------|---------|
| Länge:     | 37,2 cm |         |
| Wanddicke: | 11,5 cm | 17,5 cm |
| Höhe:      | 23,8 cm |         |

#### Hersteller:

Ziegelwerk Otto Staudacher GmbH & Co. KG  
St.- Leonhard-Str. 25  
86483 Balzhausen  
Telefon 08281/9996-0  
Telefax 08281/9996-40  
[www.staudacher-ziegel.de](http://www.staudacher-ziegel.de)  
[info@staudacher-ziegel.de](mailto:info@staudacher-ziegel.de)

#### Grundlage für die Ausführung des Mauerwerkes:

Das Mauerwerk ist nach den Planungsunterlagen, sowie DIN 1053-1:1996 -1/-2 einschließlich der erforderlichen Ergänzungs- u. Ausgleichsziegel (gedeckelt) herzustellen. Wand und Decke sind durch Einlegen einer 500er Bitumenpappe auf und unter dem Deckenaufleger zu entkoppeln.