


THERMOPOR® PLAN SL 09 – 0,09

PLANHOCHLOCHZIEGEL IM DÜNNBETTVERFAHREN MIT GEDECKELTER
LAGERFUGE FÜR AUSSENWÄNDE

ZULASSUNG: ABG Z-17.1-1149



AUSSCHREIBUNGSTEXT

Position	Text	Menge	Einheitspreis	Gesamtpreis
----------	------	-------	---------------	-------------

THERMOPOR® PLAN SL 09 – 0,09

Einschaliger, plangeschliffener Außenwandziegel mit
hydrophobierter Steinwolle gefüllt - nicht brennbar- für UG/EG/OG

Wärmeleitfähigkeit λ_b :	0,09 W/mK
Rohdichteklasse:	0,70 / (0,65 für d= 30 mm)
Druckfestigkeitsklasse:	10 / (12 auf Anfrage)
Charakteristische Druckfestigkeit f_k :	3,6 / (3,7 MN/m ² auf Anfrage)
Feuerwiderstandsklasse:	REI M 90 (F 90-A ab 300mm)
Zulassung:	Z-17.1-1149

Zulässig in Erdbebenzone 0 | 1 | 2 | 3

Länge:	24,7 cm			
Wanddicke:	30,0 cm	36,5 cm	42,5 cm	49,0 cm
Höhe:	24,9 cm			

Hersteller:

Ziegelwerk Otto Staudacher GmbH & Co. KG
St.- Leonhard-Str. 25
86483 Balzhausen
Telefon 08281/9996-0
Telefax 08281/9996-40
www.staudacher-ziegel.de
info@staudacher-ziegel.de

Grundlage für die Ausführung des Mauerwerkes:

Das Mauerwerk ist nach den Planungsunterlagen, sowie DIN 1053-1:1996 -1/-2 einschließlich der erforderlichen Ergänzungs- u. Ausgleichsziegel und dem zum System gehörenden Dünnbettmörtel (gedeckelt) herzustellen. Wand und Decke sind durch Einlegen einer 500er Bitumenpappe auf und unter dem Deckenaufleger zu entkoppeln.

⇒ Genaue Informationen entnehmen Sie bitte der Broschüre
VERARBEITUNGSHINWEISE PLANZIEGEL - MAUERWERK auf unsere Homepage.

