


THERMOPOR® PLAN – HOCHLOCHZIEGEL 1,4

PLANHOCHLOCHZIEGEL IM DÜNNBETTVERFAHREN FÜR TRAGENDE INNENWÄNDE

ZULASSUNG: ABG Z-17.1-843



AUSSCHREIBUNGSTEXT

Position	Text	Menge	Einheitspreis	Gesamtpreis
----------	------	-------	---------------	-------------

THERMOPOR® PLAN – HOCHLOCHZIEGEL 1,4

Plangeschliffener Innenwandziegel- nicht brennbar- für UG/EG/OG

Wärmeleitfähigkeit λ_b :	0,57
Rohdichteklasse:	1,4
Druckfestigkeitsklasse:	16 / (20 auf Anfrage)
Charakteristische Druckfestigkeit f_k :	5,5 / (6,3 auf Anfrage) MN/m ²
Feuerwiderstandsklasse:	REI M 90 (F 90-A)
Zulassung:	Z-17.1-843

Zulässig in Erdbebenzone 0 | 1 | 2 | 3

Länge:	37,2 cm	30,7cm	
Wanddicke:	11,5 cm	17,5 cm	24,0 cm
Höhe:	24,9 cm		

Hersteller:

Ziegelwerk Otto Staudacher GmbH & Co. KG
St.- Leonhard-Str. 25
86483 Balzhausen
Telefon 08281/9996-0
Telefax 08281/9996-40
www.staudacher-ziegel.de
info@staudacher-ziegel.de

Grundlage für die Ausführung des Mauerwerkes:

Das Mauerwerk ist nach den Planungsunterlagen, sowie DIN 1053-1:1996 -1/-2 einschließlich der erforderlichen Ergänzungs- u. Ausgleichsziegel und dem zum System gehörenden Dünnbettmörtel (gedeckelt) herzustellen. Wand und Decke sind durch Einlegen einer 500er Bitumenpappe auf und unter dem Deckenaufleger zu entkoppeln.

⇒ Genaue Informationen entnehmen Sie bitte der Broschüre
VERARBEITUNGSHINWEISE PLANZIEGEL - MAUERWERK auf unsere Homepage.

