

BLOCK HOCHLOCHZIEGEL – 0,9

HOCHLOCHZIEGEL MIT LEICHTMAUERMÖRTEL FÜR TRAGENDE
INNENWÄNDE NACH DIN EN 771-1 IN VERBINDUNG MIT DIN EN 20000-401



AUSSCHREIBUNGSTEXT

Position	Text	Menge	Einheitspreis	Gesamtpreis
----------	------	-------	---------------	-------------

THERMOPOR® BLOCK HOCHLOCHZIEGEL – 0,9 HLZ

Innenwandziegel - nicht brennbar
Einschalige Innenwand im UG/EG/OG

Wärmeleitfähigkeit λ_b :	gemäß DIN 4108-4
Rohdichteklasse:	0,9
Druckfestigkeitsklasse:	12
Charakteristische Druckfestigkeit f_k :	5,0 MN/m ²
Feuerwiderstandsklasse:	REI 90 (F 90-A)
Zulassung:	

Zulässig in Erdbebenzone 0 | 1 | 2 | 3

Länge:	30,0 cm	37,2 cm
Wanddicke:	6,0 cm	11,5 cm
Höhe:	23,8 cm	

Hersteller:

Ziegelwerk Otto Staudacher GmbH & Co. KG
St.- Leonhard-Str. 25
86483 Balzhausen
Telefon 08281/9996-0
Telefax 08281/9996-40
www.staudacher-ziegel.de
info@staudacher-ziegel.de

Grundlage für die Ausführung des Mauerwerkes:

Das Mauerwerk ist nach den Planungsunterlagen, sowie DIN 1053-1:1996 -1/-2 einschließlich der erforderlichen Ergänzungs- u. Ausgleichsziegel (gedeckelt) herzustellen. Wand und Decke sind durch Einlegen einer 500er Bitumenpappe auf und unter dem Deckenaufleger zu entkoppeln.